


# Technisches Datenblatt

# S 3205/-L



S 3205/-L ist ein Polyurethan-Schaumstoff (Polyether),  
 oberflächenkaschiert mit einem geprägten PVC-Kunstleder (RAL-Lederfarben).  
 Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Allgemeine technische Daten			
Typ (S 3205/...-L/RAL-Lederfarben)			
HE	- hellelfenbein (RAL 1015)	10-L/...	20-L/...
SIG	- silbergrau (RAL 7001)		
ZG	- zeltgrau (ähnlich RAL 7010)		
SW	- schwarz (RAL 9011)		
Dicke	[mm]	ca. 11,0	ca. 21,0
Flächengewicht	[kg/m <sup>2</sup> ]	ca. 1,4 ± 0,1	ca. 1,7 ± 0,1
Wärmebeständigkeit 24h bis	[°C]	100	
Kältebeständigkeit bis	[°C]	- 35 (aufgeklebt)	
Schälwiderstand	[N/mm]	> 0,3 (Schaumstoff)	
Brennbarkeit FMVSS 302	[mm/min]	Brennrate < 100	

**Anwendung:** Luftschalldämpfung (Schallabsorption)

**Einsatzbereiche:** Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, Maschinenbau usw.

**Verarbeitung:** Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze.  
**Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!**  
 Zur Reinigung Seifenlauge oder Spezialreiniger für Kunstleder verwenden.  
**Transparente Schutzfolie auf der Oberfläche, nach Montage zu entfernen!**  
 Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C

**Lagerung:** Trocken bei einer Temperatur von 18 - 25 °C  
 Lagerzeit: 6 Monate

**Lieferform:** Die Platten sind als Standardformat lieferbar in den Maßen 1000 x 1380 mm unbesäumt, andere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage.

Die technischen Daten (Mittelwerte) sowie Materialangaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen im Vorfeld des eigentlichen Einsatzes. Wegen der Besonderheiten jedes Einzelfalles können wir keine Haftung für unsere Hinweise übernehmen. Auf Wunsch stehen wir mit Auskünften gerne zur Verfügung.